

CASASCIUTTA

Idropittura traspirante, antimuffa e anticondensa per interni



CASASCIUTTA è una **speciale pittura traspirante con proprietà antimuffa, anticondensa**, ad elevato potere coprente e ottima lavorabilità. Le superfici trattate con CASASCIUTTA si presentano prive di sfiammature, variazione di tonalità di tinta e di sfarinamenti. Previene, grazie alla particolare formulazione, la formazione di condensa sui muri, inibendo la crescita delle muffe sulle superfici. CASASCIUTTA contiene microsferi di vetro cave con proprietà fonoassorbenti; inoltre, trattenendo sulla superficie il calore dell'ambiente, contribuisce al risparmio energetico dell'edificio.

Proprietà antimuffa

Elevato potere coprente

Ottima lavorabilità

Fonoassorbente

Risparmio energetico

Assetto Opaco

Composizione

CASASCIUTTA è formulata con microsferi di vetro cave. Contiene additivi con proprietà antimuffa.

Impiego

CASASCIUTTA è indicata per pareti interne con problemi di condensa e pareti esposte a nord. E' applicabile su intonaci cementizi di malta bastarda e premiscelati, vecchi e nuovi, su fondi lisci a gesso, sul calcestruzzo.

Preparazione del supporto

Le superfici invase dalle muffe devono essere pretrattate con LARSASTERIL, che va steso sulla parte interessata a pennello o a spruzzo; dopo 24 ore dall'applicazione pulire con spazzola il fondo così pretrattato.

Correggere le imperfezioni con STUCCO MURALE. Nel caso di spessori consistenti, applicare lo stucco in mani successive.

Quando il supporto è asciutto (dopo circa 8 ore), carteggiare e trattare con il fissativo LARSA FIX diluito nel rapporto 1 / 6 con acqua.

Sugli intonaci con vecchie tinteggiature asportare meccanicamente le parti sfarinanti, quindi trattare il fondo con una miscela composta da 1 parte di LARSA FIX e 5 parti di acqua.

Dopo circa 6 ore si può applicare CASASCIUTTA a rullo, a pennello o a spruzzo.

Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 5 - 14 litri -prodotto liquido pastoso-
- Colori: bianco, colorabile su richiesta.

Raccomandazioni e avvertenze

Aerare gli ambienti durante l'applicazione. Non applicare a temperatura inferiore a +5 °C. Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione.

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta, fondi lisci a gesso, calcestruzzo
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione	2
Diluizione (in volume)	1a mano 15 ÷ 30 % con acqua 2a mano 10 ÷ 20 % con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C, con U.R. inferiore all'80%
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	al tatto 2 ore sovrapposibile 5 ore completa 24 ore
Resa (nelle due mani)	4 ÷ 5 m ² / l -La resa può variare in base alla peculiarità del supporto-
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,9 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi	65 % ± 2
Viscosità Brookfield (a 25°C R6 10 RPM) cPs	20000 ± 15%
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	< 12 g / l (bianco)

Conservazione

CASASCIUTTA non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.