

# COPRENTE

Idropittura traspirante per interni con  
ottima traspirabilità e resa elevata



14L



**COPRENTE** è un'idropittura formulata  
con materie prime ecologiche e  
antiallergiche.

Ottima traspirabilità

Copertura uniforme

Resa elevata

Aspetto Opaco

## Composizione

COPRENTE è un prodotto a base di resine in emulsione acquosa, biossido di titanio, carbonati selezionati e additivi specifici.

## Impiego

COPRENTE è indicata per la dipintura di intonaci cementizi di malta bastarda, vecchi e nuovi, per fondi lisci a gesso o cartongesso, calcestruzzo.

## Preparazione del supporto

### Su supporti nuovi:

Accertarsi che il supporto sia perfettamente coeso e senza tracce di polvere, non è necessario applicare un primer.

### Su supporti in cartongesso o con presenza di rasature a base gesso:

Applicare LARSA FIX diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 4 parti di acqua.

### Su supporti vecchi o sfarinanti:

Applicare LARSA FIX diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 5 ÷ 6 parti di acqua

### Su supporti contaminati da muffe:

Sanare l'area interessata con LARSASTERIL pronto all'uso, lasciandolo agire per 18÷24 ore. Per prevenire il riformarsi di muffe, additivare COPRENTE con MOLD-KILL.

## Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 14 litri -prodotto liquido pastoso-
- Colori: bianco, colorabile su richiesta.

## Raccomandazioni e avvertenze

Aerare gli ambienti durante l'applicazione. Non applicare a temperatura inferiore a +5 °C. Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione.

### DATI DI APPLICAZIONE

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazione</b>                     | All'interno                                                                          |
| <b>Tipologia di supporto</b>            | Superfici con intonaci di malta, fondi a gesso, cartongesso, calcestruzzo            |
| <b>Attrezzi</b>                         | Pennello, rullo, spruzzo                                                             |
| <b>Mani di applicazione</b>             | 2                                                                                    |
| <b>Diluizione (in volume)</b>           | 1a mano 40 ÷ 45% con acqua<br>2a mano 25 ÷ 30% con acqua                             |
| <b>Temperatura di applicazione</b>      | +5°C + 35°C, con U.R. inferiore all'80%                                              |
| <b>Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)</b> | al tatto 1 ÷ 2 ore<br>sovrapposizione 3 ÷ 4 ore<br>completa 24 ore                   |
| <b>Resa (nelle due mani)</b>            | 5 ÷ 6 m <sup>2</sup> / l -La resa può variare in base alla peculiarità del supporto- |
| <b>Pulizia attrezzi</b>                 | con abbondante acqua                                                                 |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Peso specifico</b>                                                                          | 1,7 Kg / l ± 0,05 |
| <b>Contenuto di solidi</b>                                                                     | 68,5 % ± 2        |
| <b>Viscosità Brookfield (a 30°C R6 10 RPM) cPs</b>                                             | 32000 ± 15%       |
| <b>Temperatura di filmazione TMF</b>                                                           | + 5°C             |
| <b>VOC (Direttiva EU 2004/42/EC:<br/>(Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)</b> | 1 g / l (bianco)  |

## Conservazione

COPRENTE non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

## Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.