

# DESIDERI ORO-ARGENTO

Finitura per interni ad effetto  
vellutato



**DESIDERI ORO-ARGENTO** è una **finitura per interni** realizzata per mezzo di moderne ed avanzate tecnologie e si presta egregiamente a conferire **speciali effetti cromatici di prestigio ed eleganza** ai supporti dove viene applicato. E' indicato in particolare per la decorazione di ambienti raffinati e prestigiosi.

Bassa ritenzione di polvere

Lavabilità

Finitura elegante e prestigiosa

Aspetto Satinato / Vellutato

## Composizione

DESIDERI ORO-ARGENTO è un prodotto inodore a basso contenuto di sostanze organiche volatili formulate con speciali polimeri in emulsione acquosa e pigmenti particolari organici e inorganici.

## Impiego

DESIDERI ORO-ARGENTO viene applicato su superfici interne già trattate con pitture murali lavabili.

## Preparazione del supporto

- Il fondo deve essere possibilmente liscio e privo di imperfezioni, eventuali parti non perfettamente aderenti devono essere rimosse e ripristinate.
- Applicare quindi una mano di LARSA FIX diluito nel rapporto 1 : 5 con acqua, attendere 4 ÷ 5 ore.
- Successivamente procedere alla preparazione del fondo applicando una mano di idropittura lavabile tipo LARSAMUR o SATINPLUS, nella tonalità di colore simile alla finitura di DESIDERI ORO-ARGENTO.

## Fornitura

- Stato di fornitura: Vasi da 1 - 2,5 - 5 litri. -prodotto in pasta-
- Colori disponibili: Silver, Oro, Rubino, Bronzo, Alluminio.
- **Disponibile il KIT SABBIA, qualora si desideri l'effetto sabbia sulle superfici**

## Raccomandazioni e avvertenze

Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione.  
Non applicare a temperatura inferiore a +7 °C.

## Dati di applicazione

Dopo 6-8 ore dalla preparazione del supporto applicare due mani di DESIDERI ORO-ARGENTO a spatola, pennello o rullo, diluito al 15 % con acqua.

Attendere almeno 4 ore tra la prima e la seconda mano.

Per ottenere un effetto “nuvola”, dopo la seconda mano a pennello ripassare immediatamente a spugna (marina o con frattazzo in spugna) con movimento circolare o tamponata, a seconda dell'effetto desiderato.

Qualora si voglia dare alla superficie un effetto più ombrato, applicare con frattazzo in acciaio sul fondo preparato, una mano non diluita di DESIDERI ORO-ARGENTO in modo disomogeneo, facendo attenzione a ricoprire completamente la superficie. A questo punto prima dell'essiccazione spatolare con leggera pressione la superficie usando una spatola oppure lo stesso frattazzo dando così gradevoli sfumature alla parete.

Qualora si desideri ottenere un effetto “sabbia” sulle superfici aggiungere il KITSABBIA. Mescolare preventivamente il kit sabbia con il prodotto base fino ad ottenere una perfetta omogeneizzazione. In questo caso il prodotto va diluito con il 20% di acqua.

### DATI DI APPLICAZIONE

<b>Applicazione</b>	All'interno
<b>Tipologia di supporto</b>	Superfici pre-trattate con LARSAMUR o SATINPLUS
<b>Attrezzi</b>	Frattazzo inox, frattazzo di spugna, pennello, rullo, spugna
<b>Finitura</b>	Frattazzo inox, frattazzo di spugna, pennello, rullo, spugna
<b>Mani di applicazione</b>	2
<b>Diluizione (in volume)</b>	1a mano 15 ÷ 20 % con acqua 2a mano 15 ÷ 20 % con acqua
<b>Temperatura di applicazione</b>	+7 °C + 30 °C, con U.R. inferiore all'75%
<b>Essiccazione (a 25°C e 65% U.R.)</b>	al tatto 2 ÷ 3 ore sopra applicabile 4 ÷ 5 ore completa 2 giorni
<b>Resa (sulle due mani)</b>	3 ÷ 4 m <sup>2</sup> / l su fondo liscio e ben livellato
<b>Pulizia attrezzi</b>	con abbondante acqua

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Peso specifico</b>	1,13 Kg / l ± 0,05
<b>pH</b>	8,5 ± 0,5
<b>VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/I BA: 200 g/l)</b>	< 10 g / l (bianco)

## Conservazione

DESIDERI ORO-ARGENTO non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

## Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.