

IDROSMALTO LUCIDO

Smalto all'acqua a finitura lucida



IDROSMALTO LUCIDO è uno **smalto decorativo** acrilico inodore per interni ed esterni a film sottile con un ottimo **potere ancorante**, elevata **resistenza** al lavaggio, alle radiazioni UV e alle aggressioni dell'atmosfera salina ed industriale.

Ottima adesione

Buona pulibilità

Elevata resistenza al lavaggio

Lucido

Composizione

IDROSMALTO LUCIDO è formulato con speciali polimeri di sintesi acrilici in emulsione caratterizzati da un elevato grado di insaponificabilità, cariche inorganiche in dosaggio granulometrico calibrato, pigmenti sintetici micronizzati.

Impiego

IDROSMALTO LUCIDO presenta un'ottima aderenza sul legno, acciaio, murature, manufatti in cemento, per applicazioni all'interno e all'esterno.

Preparazione del supporto

Su manufatti di acciaio verniciato:

eliminare prima vecchi smalti sfoglianti, poi carteggiare e ritoccare le parti arrugginite con una o due mani di antiruggine. Applicare quindi IDROSMALTO LUCIDO.

Su legno nuovo:

dopo aver stuccato eventuali buchi e fessure, carteggiare, depolverare e applicare due mani di IDROSMALTO LUCIDO.

Su legno già verniciato:

carteggiare il vecchio smalto, rimuovere eventuali parti in distacco e stuccare, carteggiare le parti riparate, depolverare e applicare due mani di IDROSMALTO LUCIDO.

Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 0,75 - 5 - 15 litri -prodotto liquido-
- Colori: bianco, principali colori RAL, altri colori su richiesta.

Raccomandazioni e avvertenze

Aerare gli ambienti durante l'applicazione. Non applicare a temperatura inferiore a +10 °C. Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione.

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno e all'esterno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta, acciaio, legno, cemento
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione	2
Diluizione (in volume)	1a mano fino al 10% con acqua 2a mano fino al 10% con acqua
Temperatura di applicazione	+10 °C + 35 °C, con U.R. inferiore all'80%
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	al tatto 2 ore, sopra verniciabile 5 ÷ 6 ore, completa 24 ore
Resa (nelle due mani)	4,4 ÷ 5 m ² / l - <i>La resa può variare in base alla peculiarità del supporto</i>
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso, con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,20 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi	60% ± 2
pH	8,5 ± 0,5
Brillantezza (Gloss) -angolo lettura 60°-	> 60 (lucido)
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	≤ 30 g / l (bianco)

Conservazione

IDROSMALTO LUCIDO non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.