

LARSA FIX

Fissativo ancorante e
consolidante all'acqua



LARSA FIX è un primer fissativo ad elevata penetrazione che garantisce un **ottimo ancoraggio** per la successiva applicazione di pitture e rivestimenti per interni ed esterni. Inoltre, essendo caratterizzato da un **alto grado di insaponificabilità**, si presta particolarmente per l'apprettatura di sottofondi alcalini.

Ottimo ancoraggio

Elevata penetrazione

Ottima azione filmante

Composizione

LARSA FIX è costituito da **polimeri organici di natura acrilica**, a catena corta, che permettono una profonda penetrazione nelle superfici trattate. La presenza di **particolari coalescenti** garantisce una perfetta filmazione anche in presenza di leggera umidità, inoltre **additivi battericidi** ne preservano l'integrità nel tempo.

Impiego

LARSA FIX è indicato per il fissaggio delle microparticelle sfarinanti presenti sugli intonaci delle murature, su fondi in gesso e su manufatti in cemento. La sua presenza crea una superficie ottimale per l'aggrappaggio delle successive mani di pittura e ne uniforma l'assorbimento, assicurando omogeneità di tinta anche con film di colore sottili.

LARSA FIX può essere utilizzato:

- come **antipolvere** per pareti e soffitti;
- nell'impasto di malte cementizie, per il **ripristino e il consolidamento** di manufatti;
- per l'**imbibizione di manufatti** in cemento-amianto, in modo da consentire le successive fasi di rimozione e smaltimento.

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere esenti da grassi, sostanze untuose, e da parti vistosamente disgregate.

Piccole tracce di polvere non disturbano l'azione consolidante di LARSA FIX. Le vecchie pitture, soprattutto lucide, vanno preventivamente asportate con sistemi meccanici.

Fornitura

- Stato di fornitura: Taniche da 1 – 5 litri –prodotto liquido-
- Colori: trasparente leggermente lattiginoso.

Indicazioni di applicazione

LARSA FIX va normalmente applicato in una sola mano a rifiuto. Per fondi particolarmente assorbenti si può ricorrere all'applicazione di due mani, di cui la prima più leggera, la seconda a rifiuto. Attendere che il prodotto applicato sia asciutto al tatto prima di stendere la pittura.

Indicazioni d'uso generali:

applicare LARSA FIX secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica delle pitture e dei rivestimenti; di norma prima della sua applicazione va diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 5 ÷ 6 parti di acqua.

Nell'impasto di malte cementizie:

diluire LARSA FIX nella misura del 5% sul totale dell'impasto, per conferire alle malte caratteristiche di aderenza e di plasticità.

Rivestimento incapsulante per manufatti in cemento-amianto:

LARSA FIX rientra nella tipologia di rivestimento "D) Ausiliario", secondo il D.M. 20/08/1999.

Può essere applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto.

Lavorazione: Aggiungere un pigmento colorato in quanto il rivestimento incapsulante dovrà essere di colore contrastante/diverso con quello del supporto.

Diluire successivamente LARSA FIX con acqua nel rapporto 1:1; irrorare il supporto in cemento-amianto con spruzzatrice a bassa pressione, quindi attendere l'essiccazione (circa 3÷4 ore) prima di procedere alla rimozione dei manufatti. Per questo utilizzo il consumo è di circa 0,13÷0,14 l / m², per uno spessore di circa 75÷80 µm.

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno e all'esterno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta, fondi a gesso, cemento
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione	1 ÷ 2 - secondo le indicazioni di applicazione -
Diluizione (in volume)	Secondo le indicazioni di applicazione
Temperatura di applicazione	+5 °C + 35 °C
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	3 ÷ 4 ore
Consumo	0,05 ÷ 0,1 l / m ² - superfici mediamente assorbenti - 0,13 ÷ 0,15 l / m ² - imbibizione di manufatti in cemento-amianto-
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi	49 % ± 2
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	< 2 g / l

Conservazione

LARSA FIX non subisce alterazioni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.