

# ISOLMUR QUARZ

Fissativo pigmentato al quarzo



5L

15L



**ISOLMUR QUARZ** è un **primer fissativo** con un **ottimo ancoraggio per la successiva applicazione di pitture al quarzo, rivestimenti plastici esterni, stucchi, grasselli e marmorini**. Viene normalmente pigmentato con la stessa tonalità della pittura o del rivestimento di finitura, aiutando a coprire piccoli difetti del supporto e ottimizzando il ciclo di verniciatura. Assicura una buona penetrazione alle superfici trattate con un conseguente miglioramento dell'ancoraggio e garantisce un'ottima filmazione anche in presenza di leggera umidità.

Pigmentato

Buon ancoraggio

Buona penetrazione

Ottima azione filmante

## Composizione

ISOLMUR QUARZ è costituito da polimeri organici di natura acrilica, a catena corta, particolari coalescenti e additivi battericidi/fungicidi che ne preservano l'integrità nel tempo

## Impiego

ISOLMUR QUARZ è consigliato per il fissaggio delle micro-particelle sfarinanti presenti sulle murature e sul calcestruzzo. La sua presenza crea una superficie ottimale per l'aggancio delle successive mani di pittura e ne uniforma l'assorbimento, assicurando omogeneità di tinta anche con film a basso spessore.

ISOLMUR QUARZ viene inoltre applicato sull'intonaco dei cappotti termici, come fissativo pigmentato per la successiva applicazione della finitura con il rivestimento RIV SILOXI, secondo le indicazioni del manuale di posa.

## Preparazione del supporto

*Le superfici da trattare devono essere esenti da grassi, sostanze untuose in genere, e da parti vistosamente disgregate. Piccole tracce di polvere non disturbano l'azione consolidante di ISOLMUR QUARZ. Le vecchie pitture, soprattutto quelle lucide, vanno asportate meccanicamente o mediante l'impiego di appropriati sverniciatori. Per facilitarne la penetrazione, il supporto dev'essere preferibilmente asciutto.*

## Fornitura

- Stato di fornitura: Taniche da 5 - 15 litri -prodotto liquido-
- Colori: pigmentato con la stessa tonalità della pittura o del rivestimento di finitura.

## Indicazioni di applicazione

ISOLMUR QUARZ viene normalmente pigmentato nella tonalità del rivestimento di finitura RIV SILOXI. Seguire le indicazioni contenute nella scheda tecnica delle pitture e dei rivestimenti. Prima della sua applicazione ISOLMUR QUARZ va normalmente diluito con acqua nel rapporto 1 : 1. ISOLMUR QUARZ si applica normalmente in una sola mano, a pennello o a rullo. Attendere che il prodotto applicato sia asciutto prima di stendere la pittura o il rivestimento.

### DATI DI APPLICAZIONE

<b>Applicazione</b>	All'esterno
<b>Tipologia di supporto</b>	Superfici con intonaci di malta e intonaci di cappotto termico, calcestruzzo
<b>Attrezzi</b>	Pennello, rullo
<b>Mani di applicazione</b>	1 (pigmentato nella tonalità della finitura)
<b>Diluizione (in volume)</b>	1 : 1 con acqua
<b>Temperatura di applicazione</b>	+5 °C + 35 °C
<b>Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)</b>	4 ore
<b>Consumo</b>	~ 0,15 l / m <sup>2</sup> - su superfici compatte mediamente assorbenti-
<b>Pulizia attrezzi</b>	con abbondante acqua

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Peso specifico</b>	1,4 Kg / l ± 0,05
<b>VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/h BA: 30 g/l)</b>	< 10 g / l

### Conservazione

ISOLMUR QUARZ non subisce alterazioni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

### Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.