

LARSA 100 AL QUARZO

Idropittura acril-silossanica decorativa
al quarzo a film sottile per esterni



LARSA 100 AL QUARZO è un'idropittura **decorativa** dotata di un elevato potere ancorante su intonaci e CLS. Presenta un'**ottima resistenza all'aggressione in atmosfere industriali e saline**, non mostrando fenomeni di sfarinamento e di alterazione cromatica.

Elevato potere coprente

Ottimo punto di bianco

Resistenza all'aggressione chimica

Opaco

Buona inalterabilità cromatica

Resa elevata

Composizione

LARSA 100 AL QUARZO è costituita da una **base di copolimeri acril-silossanici** in emulsione acquosa, biossido di titanio, farine di quarzo speciali e inerti in **ottimale curva granulometrica**. I pigmenti per la colorazione sono **resistenti all'aggressione fotochimica** dei raggi UV.

Impiego

LARSA 100 AL QUARZO è un'idropittura indicata per la decorazione protettiva esterna a basso spessore di malte cementizie e bastarde, del calcestruzzo.

Preparazione del supporto

Su supporti nuovi: Accertarsi che il supporto sia perfettamente coeso, senza tracce di polvere e stagionato da almeno 30 giorni. Applicare una mano di primer LARSA FIX diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 6 parti di acqua. Per ottimizzare il ciclo di pitturazione è possibile applicare, in alternativa, il fissativo ISOLMUR QUARZ pigmentato nella stessa tonalità della finitura, diluito con acqua nel rapporto 1 : 1. Attendere almeno 24 ore prima dell'applicazione di LARSA 100 AL QUARZO.

Su supporti vecchi o sfarinanti: Applicare il primer LARSA FIX diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 5 parti di acqua.

Su supporti contaminati da muffe-alghe: Intervenire con idro lavaggio, sanare l'area interessata con LARSASTERIL, lasciandolo agire per 18/24 ore. Rinforzare il supporto con il primer LARSA FIX diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 6 parti di acqua. Procedere con l'applicazione di LARSA 100 AL QUARZO.

Su supporti già tinteggiati con finiture sfoglianti: Intervenire con idro lavaggio o meccanicamente per rimuovere le parti non perfettamente coese, lasciare asciugare il supporto e successivamente consolidarlo con il primer LARSA FIX diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 6 parti di acqua. Attendere almeno 6 ore e applicare quindi LARSA 100 AL QUARZO.

Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 1 - 5 - 15 litri -prodotto liquido pastoso-
- Colori: bianco, colorabile su richiesta.

Raccomandazioni e avvertenze

Non applicare a temperatura inferiore a +5 °C. Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione. Stendere LARSA 100 AL QUARZO al riparo dal vento, dal sole e dalla pioggia. Il prodotto raggiunge la completa polimerizzazione in circa 8÷10 giorni dall'applicazione. Nel caso in cui, in questo periodo di tempo il rivestimento fosse soggetto a dilavamenti dovuti alla pioggia, si potrebbe osservare la comparsa di striature verticali di aspetto leggermente lucido. Tale fenomeno non compromette le prestazioni del prodotto e normalmente le striature tendono a scomparire nel tempo.

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta cementizia e bastarda, calcestruzzo
Attrezzi	Pennello, rullo di lana
Mani di applicazione	2
Diluizione (in volume)	1a mano 25 ÷ 30% con acqua 2a mano 15 ÷ 20% con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C, con U.R. inferiore all'80%
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	al tatto 2 ore, sovra verniciabile 5 ÷ 6 ore, completa 48 ore
Resa (nelle due mani)	3,5 ÷ 4,5 m ² / l - <i>La resa può variare in base alla peculiarità del supporto</i>
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi	71%±2
Viscosità Brookfield (a 30°C R6 10 RPM) cPs	30000 ± 15%
pH	9 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	< 15 g / l (bianco)

Conservazione

LARSA 100 AL QUARZO non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.