



PR 360 è un **traspirante murale all'acqua** ad **alta copertura per interni ad azione protettiva antimuffa efficace nel tempo**. E' particolarmente indicata negli ambienti in cui siano presenti sulle superfici macchie di muffe. PR 360 garantisce un'**elevata protezione delle superfici** dovuta all'azione sinergica di più componenti attentamente dosati, **prolungata nel tempo** grazie alle caratteristiche di **stabilità e resistenza** alla luce, alla temperatura ed agenti chimici. La sua formulazione è compatibile con la maggior parte dei coloranti presenti sul mercato senza causare alterazioni del colore. La concentrazione dei principi attivi antifungini risulta ampiamente al di sotto dei limiti raccomandati dalle normative europee sulla tossicità dei prodotti.

Buona traspirabilità

Elevata copertura

Facilmente applicabile

Protezione contro la formazione di muffe

Colore inalterabile

Opaco

Composizione

PR 360 contiene leganti a base di **resine polimeriche di sintesi alcali resistenti**, mentre le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite da **carbonati di calcio integrati, da caolini micronizzati e biossido di titanio**. Particolari additivi addensanti conferiscono una buona tixotropia; contiene inoltre additivi con **proprietà fungicide e conservanti antifermentativi organici biodegradabili**.

Impiego

PR 360 si applica per la **decorazione** ed il **trattamento antimuffa di tutte le superfici murarie interne**. PR 360 è indicata per la tinteggiatura di intonaci civili, superfici cementizie in genere e supporti a base gesso.

Preparazione del supporto

- **Nuovi intonaci:** Per ottenere un'ottima tinteggiatura si consiglia di pretrattare la superficie con una mano di LARSAFIX diluito con acqua nel rapporto 1 parte di LARSAFIX con 6 parti di acqua.
- **Vecchi intonaci:** Prima di procedere alla tinteggiatura, si consiglia di spazzolare accuratamente la superficie asportando le vecchie pitture non ben ancorate al supporto. Si consiglia trattare con una mano di LARSAFIX diluito con acqua nel rapporto 1 parte di LARSAFIX con 6 parti di acqua.
- **Intonaci intaccati da muffe:** Prima di procedere all'applicazione su supporti già intaccati, pulire accuratamente la superficie con LARSA STERIL oppure con altro prodotto fungicida. Attendere che il supporto sia perfettamente asciutto e quindi procedere all'applicazione. Eventuali parti ammalorate vanno preventivamente ripristinate con STUCCO MURALE, secondo le indicazioni della scheda tecnica

Fornitura

- **Stato di fornitura:** vasi da 5 - 15 litri -prodotto liquido pastoso-
- **Colori:** bianco, colorabile su richiesta (*con coloranti concentrati universali o tinte basi*).

Raccomandazioni e avvertenze

Arieggiare i locali durante e dopo l'applicazione. Non applicare a temperatura inferiore a +5 °C. Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione.

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta, in gesso, cementizie
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione	2
Diluizione (in volume)	1a mano 30% ÷ 40% con acqua 2a mano 20% ÷ 30% con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C, con U.R. inferiore all'80%
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	al tatto 1 ÷ 2 ore sovraverniciabile 3 ÷ 5 ore completa 24 ore
Resa (nelle due mani)	4 ÷ 5 m ² / l - in base alla peculiarità del supporto-
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi	69 % ± 2
Viscosità Brookfield (a 30°C R6 10 RPM) cPs	32500 ± 15%
pH	8 ± 0,5
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	+ 5°C
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (bianco)

Conservazione

PR 360 non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.