

SATINPLUS

Pittura lavabile per interni



14L



SATINPLUS è una **pittura per interni** lavabile, con un aspetto gradevolmente **satinato**. Il suo potere coprente è superiore alle normali idropitture per interni; è inoltre di facile applicazione con **proprietà "antigoccia"**. È formulato con materie prime antiallergiche a basso impatto ambientale.

Buona resistenza al lavaggio

Elevato potere coprente

Basso impatto ambientale

Opaco leggermente satinato

Facile applicazione (proprietà antigoccia)

Composizione

SATINPLUS è composto da **resine polimeriche** di sintesi alcali resistenti che ne costituiscono il legante. Le cariche sono costituite da **carbonati di calcio** di particolare struttura cristallina, integrati da **caolini micronizzati** e **biossido di Titanio**.

Impiego

SATINPLUS è indicato per la decorazione degli interni degli edifici, sia vecchi che nuovi. SATINPLUS si applica perfettamente su intonaci di malta, su fondi lisci a gesso, sul calcestruzzo.

Preparazione del supporto

Correggere le imperfezioni con STUCCO MURALE. Nel caso di spessori consistenti, applicare lo stucco in mani successive.

Quando il supporto è asciutto (dopo circa 8 ore), carteggiare e trattare con il fissativo LARSA FIX diluito con acqua nel rapporto 1 parte di LARSA FIX con 6 parti di acqua.

Sugli intonaci con vecchie tinteggiature asportare meccanicamente le parti sfarinanti, quindi trattare il fondo con una miscela composta da 1 parte di LARSA FIX e 5 parti di acqua.

Dopo circa 6 ore si può applicare SATINPLUS rullo, a pennello o a spruzzo.

Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 14 litri -prodotto liquido pastoso-
- Colori: bianco, colorabile su richiesta (con coloranti concentrati universali o tinte basi lavabile).

Raccomandazioni e avvertenze

Aerare gli ambienti durante l'applicazione. Non applicare a temperatura inferiore a +5 °C.
Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione.

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta, fondi a gesso, calcestruzzo
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione	2
Diluizione (in volume)	1a mano 30 ÷ 40% con acqua 2a mano 20 ÷ 25% con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C, con U.R. inferiore all'80%
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	al tatto 1 ÷ 2 ore, sovra verniciabile 4 ÷ 5 ore, completa 9 ÷ 10 ore
Resa (nelle due mani)	3,8 ÷ 4,2 m ² / l - <i>La resa può variare in base alla peculiarità del supporto</i>
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,62 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi	72 % ± 2
pH	8,2 ± 0,5
Viscosità Brookfield (a 30°C R6 10 RPM) cPs	35000 ± 15%
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
Brillantezza UNI EN ISO 2813 (prova interna)	G3 (opaco) (<10 a 85°)
Resistenza al lavaggio ISO 11998 (prove interne)	Classe 2
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	10 g / l (bianco)

Conservazione

SATINPLUS non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.