

STELLA ORO

Idropittura traspirante per interni
con ottima traspirabilità
e resa elevata



STELLA ORO è un'idropittura formulata con **materie prime ecologiche e antiallergiche** con lo scopo di **salvaguardare la salute delle persone** che dovranno soggiornare negli ambienti.

Ottima traspirabilità Copertura uniforme
Elevato potere coprente Resa elevata
Ecologico Opaco

Composizione

STELLA ORO è un prodotto a base di **resine in emulsione acquosa, biossido di titanio, carbonati selezionati e additivi specifici**.

Impiego

STELLA ORO è indicata per la decorazione di intonaci cementizi di malta bastarda e premiscelati, vecchi e nuovi, come pure per fondi lisci a gesso, cartongesso, calcestruzzo.

Preparazione del supporto

Su supporti nuovi:

Accertarsi che il supporto sia perfettamente coeso e senza tracce di polvere, non è necessaria l'applicazione di nessun primer.

Su supporti in cartongesso o con presenza di rasature a base gesso:

Applicare LARSAFIX diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 5 parti di acqua.

Su supporti vecchi o sfarinanti:

Applicare LARSAFIX MICRO W adeguatamente diluito.

Su supporti contaminati da muffe:

Sanare l'area interessata con LARSASTERIL pronto all'uso, lasciandolo agire per 18/24 ore. Per prevenire il riformarsi di muffe, additivare STELLA ORO con MOLD-KILL.

Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 5 - 15 litri -prodotto liquido pastoso-
- Colori: bianco, colorabile su richiesta.

Raccomandazioni e avvertenze

Aerare gli ambienti durante l'applicazione. Non applicare a temperatura inferiore a +5 °C.
Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta, fondi a gesso, cartongesso, calcestruzzo
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione	2
Diluizione (in volume)	1ª mano 40 ÷ 45% con acqua 2ª mano 30% con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C, con U.R. inferiore all'80%
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	al tatto 1÷2ore, sovra verniciabile 3 ÷ 4 ore, completa 24 ore
Resa (nelle due mani)	5 ÷ 6 m ² / l - <i>La resa può variare in base alla peculiarità del supporto</i>
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,7 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi	68,5 % ± 2
Viscosità Brookfield (a 30°C R6 10 RPM) cPs	32000 ± 15%
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (bianco)

Conservazione

STELLA ORO non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.