

SUPER MATT

Lavabile super opaco extra
bianco



SUPER MATT è un'idropittura lavabile traspirante per interni, a finitura **super opaca**. La particolare finitura opaca riduce al minimo la riflessione di eventuali difetti sulle superfici trattate. SUPER MATT è un'idropittura formulata con **materie prime ecologiche**.

Copertura uniforme

Ottimo punto di bianco

Buona resistenza al lavaggio

Traspirabilità

Proprietà antigoccia

Resa elevata

Molto Opaco

Composizione

Il prodotto è a base di **resine acriliche**. Le cariche sono costituite da carbonati di calcio integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio.

Impiego

SUPER MATT si applica su superfici interne di edifici vecchi e nuovi.

Aderisce perfettamente ed in profondità su intonaco, intonaco bianco, calcestruzzo e gesso.

Preparazione del supporto

Su supporti nuovi:

Accertarsi che il supporto sia perfettamente coeso e senza tracce di polvere; non è normalmente necessario applicare un primer.

Su supporti con presenza di rasature a base gesso:

Applicare LARSA FIX diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 4 ÷ 5 parti di acqua.

Su supporti vecchi o sfarinanti:

Applicare LARSA FIX diluito nel rapporto 1 parte LARSA FIX / 5 ÷ 6 parti di acqua
Eventuali imperfezioni degli intonaci vanno corrette con STUCCO MURALE.

Su supporti contaminati da muffe:

Sanare preventivamente l'area interessata con LARSASTERIL pronto all'uso, lasciandolo agire per 18÷24 ore.

Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 4 - 14 litri -prodotto liquido pastoso-
- Colori: bianco, colorabile su richiesta.

Raccomandazioni e avvertenze

Aerare gli ambienti durante l'applicazione. Non applicare a temperatura inferiore a +6 °C. Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'interno
Tipologia di supporto	Superfici con intonaci di malta, fondi a gesso, calcestruzzo
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione	2
Diluizione (in volume)	1a mano 10 ÷ 25% con acqua 2a mano 5 ÷ 20% con acqua
Temperatura di applicazione	+6°C + 32°C, con U.R. inferiore all'80%
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	al tatto 1÷2ore, sovra verniciabile 4 ÷ 5 ore, completa 8 ÷ 10 ore
Resa (nelle due mani)	5 ÷ 7 m ² / l - <i>La resa può variare in base alla peculiarità del supporto</i>
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,66 Kg / l ± 0,03
Contenuto di solidi	68 % ± 2
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
Brillantezza UNI EN ISO 2813 (prove interne)	Molto Opaco < 5 a 85°
Coprenza ISO 6504-3 (prove interne)	Classe 2
Resistenza al lavaggio ISO 11998 (prove interne)	Classe 3 (< 70 µm dopo 200 cicli)
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	< 4 g / l (bianco)
TVOC (composti organici volatili totali)	A+

Conservazione

SUPER MATT non subisce alterazioni per 18 mesi qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.