

BLOCK

Resina monocomponente a base neutra, idrosolubile per ricolorazione pavimentazioni in autobloccanti

25 KG



BLOCK è una resina formulata con materie prime ecologiche e antiallergiche.

Ottima copertura uniforme

Resa elevata

Aspetto Opaco

Elevata resistenza al calpestio



Composizione

Resina monocomponente, a base neutra, idrosolubile, a base di polimeri acrilici e cariche a granulometria mista con curva granulometrica da 0,03-0,1. Rapidissima essiccazione, elevata resistenza all'abrasione ed al traffico, ottima adesione al cemento. Dopo essiccazione completa è resistente alla pioggia.

Impiego

Percorsi pedonali e ciclabili a medio- bassa intensità di traffico su supporti in CLS nuovi o usurati.

Preparazione del supporto

Nel caso si tratti di superfici non nuove o già trattate è necessario applicare un primer prima della posa. Le superfici devono essere perfettamente pulite, asciutte, ben spolverate, prive di olio, grassi o cere.

Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 25 kg.
- Colori: colorabile su richiesta.

Raccomandazioni e avvertenze

Non applicare a temperatura inferiore a +5 °C.
Prima dell'uso mescolare bene il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta omogeneizzazione.

DATI DI APPLICAZIONE

Applicazione	All'esterno
Tipologia di supporto	Pavimentazioni in autobloccanti, cemento.
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Mani di applicazione consigliate	2-3 mani
Diluizione (in volume)	1a mano 5% con acqua 2a mano 10% con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C, con U.R. inferiore all'75%
Essiccazione (a 30°C e 65% U.R.)	al tatto 1 ÷ 2 ore sovrapposizione verniciabile 3 ÷ 4 ore completa 24 ore
Resa (nelle due mani)	1 kg/mq -La resa può variare in base alla peculiarità del supporto
Pulizia attrezzi	con abbondante acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,560-1,660 g/ml
Contenuto di solidi	79,0± 1 %
Viscosità Brookfield (a 30°C R6 10 RPM) cPs	10500 ± 1000cPs
Temperatura di filmazione TMF	+ 10 °C
VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)	17,00

Conservazione

BLOCK non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Tenere lontano da fonti di calore. Teme il gelo.

Ulteriori informazioni sul prodotto, manipolazione e smaltimento

Consultare la scheda di sicurezza.