



5Kg

20Kg



LARSA DECOR è un **rivestimento e rasante monocomponente** in pasta con legante polimerico in dispersione acquosa e da cariche minerali a granulometria controllata. E' **privo di leganti idraulici ed epossidici** ed è **colorabile** in massa con apposite paste coloranti a base acqua o universali. LARSA DECOR è utilizzato per **pavimentazioni e per superfici verticali** privi di fughe, con effetto spatolato, ideale per ottenere configurazioni estetiche omogenee. E' un prodotto con **buona elasticità e resistenza**, in grado di compensare piccole cavillature del supporto, impedendone l'assorbimento di umidità.

Composizione

LARSA DECOR è composto da resine acriliche in dispersione acquosa, da cariche minerali a granulometria controllata, da leganti e additivi speciali che garantiscono elevata adesione al supporto, elevata resistenza e buona lavorabilità. LARSA DECOR è formulato con polimeri non ingiallenti.

LARSA DECOR viene prodotto nelle seguenti versioni:

- **LARSA DECOR 105** neutro granulometria max 0,5 mm, per un fondo che compensa piccoli dislivelli e cavità;
- **LARSA DECOR 103** neutro granulometria max 0,3 mm, per rasature e finiture;
- **LARSA DECOR 101** neutro granulometria max 0,1 mm, per rasature e finiture.

Impiego

- LARSA DECOR si applica per il rivestimento di superfici orizzontali e verticali all'interno degli edifici, di pareti esterne.
- LARSA DECOR viene impiegato per realizzare superfici prestigiose, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, su pavimentazioni commerciali e su pavimenti e pareti nelle abitazioni.
- LARSA DECOR è particolarmente indicato per la realizzazione di fondi e finiture caratterizzati da ottima resistenza meccanica e superficiale.
- LARSA DECOR è stato appositamente studiato per applicazioni su massetti cementizi solidi e depolverati, cartongesso, piastrelle lavate e sgrassate, rivestimenti in materiale lapideo.
- LARSA DECOR può essere applicato direttamente su piastrelle in ceramica, anche senza l'uso di primer.
- LARSA DECOR si presta a rifiniture protettive con vernici a base acqua.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere solidi, privi di risalite di umidità, non polverosi, consistenti e privi di sostanze untuose tipo oli e grassi. Eventuali rappezzi devono essere stagionati.

Per l'applicazione su supporti verticali assorbenti applicare preventivamente una mano di LARSA DECOR PRIMER attendere la completa asciugatura.

Fornitura

- Vasi da 20 e 5 kg
- Il prodotto base è una pasta cremosa neutra, di colore grigio chiaro, a cui va aggiunto il "colorante" a base acqua o universale, nelle corrette proporzioni per ottenere la colorazione desiderata.

Raccomandazioni e avvertenze

- Versare le paste colorate nel LARSA DECOR, mescolare con mescolatore professionale a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto perfettamente omogeneo.
- Applicare il materiale in modo uniforme con spatola o frattazzo all'americana inox.
- Il ciclo LARSA DECOR comprende normalmente due mani
- Al termine di ogni mano si consiglia di carteggiare (con abrasivi grana 100÷120) per eliminare eventuali parti in eccesso (bave di lavorazione).
- Per l'applicazione su piastrelle in ceramica verificare preliminarmente l'adesione al supporto, lavare e sgrassare accuratamente e fare asciugare. Qualora si desideri eliminare l'incavo delle fughe applicare una prima rasatura con rete in fibra di vetro con appretto antialcalino, affiancata (da 70 a 100 g/m² a seconda della tipologia di fondo).
- Molare la superficie se sono presenti scalini, poi depolverare e aspirare le superfici.
- La pulizia degli attrezzi deve venire effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Per ottenere una perfetta finitura si consiglia di completare il ciclo, in funzione della tipologia di utilizzo, con vernici poliuretaniche a base acqua o con il protettivo trasparente. Per ulteriori indicazioni contattare il supporto tecnico.

Raccomandazioni e avvertenze

Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo. Durante la lavorazione non aggiungere acqua.

Condizioni dell'ambiente e del supporto per l'applicazione:

- Temperatura dell'ambiente: Min. +10 °C / Max. +35 °C.
- Temperatura del supporto: Min. +10 °C / Max. +30 °C.

Conservazione

Il prodotto non subisce alterazioni per almeno 2 anni qualora venga stoccato nelle confezioni originali sigillate, al riparo dalle intemperie e dall'azione diretta del sole, a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

DATI TECNICI (DATI INDICATIVI, NON OGGETTO DI REQUISITO CONTRATTUALE)

Densità	1,65 Kg / l ± 0,05
Consistenza / Colore standard di produzione	Cremoso / grigio chiaro
Dimensione massima degli inerti	Vedi composizione
Attrezzi	Spatola o frattazzo americano
Tempo di indurimento (a 20°C e 50% UR) (*)	3 ore
Tempo di asciugatura completa (a 20°C e 50% UR) (*)	2 giorni
Tempo di asciugatura completa (a 20°C e 50% UR) (*)	2 giorni
Consumo indicativo LARSA DECOR 105	2,2 ÷ 3 Kg/m ² (**)
Consumo indicativo LARSA DECOR 103	0,9 ÷ 1,6 Kg/m ² (**)
Consumo indicativo LARSA DECOR 101	0,5 ÷ 1,0 Kg/m ² (**)
Contenuto massimo di COV (pitture mono_componenti ad alte prestazioni): (Valore limite EU -Dir. 2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/i BA: 140 g/l)	≤ 2 g / l (grigio chiaro)

(*) L'essiccazione dipende dalle condizioni ambientali e del supporto (temperatura e umidità).

(**) Per due mani. Il consumo dipende dalla rugosità e dall'assorbimento del supporto; effettuare una prova preliminare.

**Vedi dati prestazionali sulla base dei risultati delle prove
effettuate in laboratorio su campioni LARSA DECOR**